

Ürün İsmi: BLENDTEX 108 HARMAN YAĞI
Artikel No: 85040

Ürün Açıklaması

Antistatik özelliği olan, tekstil sanayinde yün, sentetik, polyester, keten, elyafların yağlanması ve harmanlama işleminde kullanılır. Ayrıca sentetik çuval sanayisinde polipropilen ipliklerin dokuma esnasında kırılmalarının engellenmesinde kullanılan gıda ve kozmetik sanayiye uygun su ile yıkanabilme özelliğine sahip üründür. Yapısı itibarıyla şeffaf oluşu leke bırakmayan ve gıda tüzüğüne uygun tasarlanmış üründür. Doğa ve çevre dostudur.

Kullanım Yerleri

Tekstilde iplik çekme(bükme) makinelerinde kullanılır.

Faydaları ve Avantajları

- Toz ve Uçuşan Elyaf Kontrolü; Bu yağın kullanılması ile toz ve uçuşan elyaf kontrol altına alınmış olur.
- Yapışkanlık Önleyici; Yün ve pamukta yapışkanlığı önler.
- Parlaklık ve Temizlik Kazandırma; elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlar.
- Yüksek Antistatik Özellik; Antistatik özelliğe sahiptir; statik elektrik birikimini azaltır.
- Kolay Yıkanabilme Özelliği; İplikler kolayca yıkanabilir ve kolayca taranabilir. Yıkanabilme oranı min. %99'dur.



Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+60) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.





Ürün İsmi: BLENDTEX 108 HARMAN YAĞI
 Artikel No: 85040

Özellikleri

Sekalub HARMAN YAĞI	Test Methodu	Standart Değerler
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	17 - 22
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	90
Yoğunluk 15 °C, g / cm ³	ASTM D 1298	0,85 – 0,86
Parlama Noktası, °C min	ASTM D 92	190
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-15

(*) verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.